

# Ficha Técnica

**PERFILES: SUPERALUM**

Complemento ideal para: **ROOFTEC**

Producto: Cubierta de policarbonato, perfil SUPERALUM material original y/o reprocesado complemento del techo de la fábrica ROOFTEC.

Descripción: Planchas de policarbonato original o reprocesado perfil SUPERALUM.

## SUPERALUM



## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación:                     | Planchas   |
| B) Código:                           | SUPERALUM  |
| C) Unidad De Medida:                 | Metros   |
| D) Marca:                            | Ultraflex  |
| E) Material:                         | Policarbonato  |
| F) Apariencia Superficial:           | Lisa y Brillante   |
| G) Ancho:                            | Total 1140 mm Útil 1060 mm   |
| H) Espesor:                          | 1.10 mm  |
| I) Longitud de Onda:                 | 175 mm   |
| J) Altura de Onda:                   | 18 mm  |
| K) Peso promedio pie:                | 0.48 kg  |
| L) Descripción del Producto.         | Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado   |
| M) Imagen del Producto.              | Fig.1  |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos.                 | N/A.   |



## SUPERALUM

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	1140	1160	Nominal (mm) ±	+20
		1120		-20
Altura de onda o canal (mm)	18	20	Nominal (mm) ±	2
		16		
Longitud de onda o canal (mm)	175	195	Nominal (mm) ±	20
		155		
Espesor (mm)	1.10	1.27	Nominal (mm) ±	+0.17
		1.03		-0.07
PESO (kg / PIE)	0.48	0.50	Nominal (kg) ±	0.02
		0.46		



# Ficha Técnica

**PERFILES: SUPERALUM**

Complemento ideal para: **ROOFTEC**

## REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

### PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

### SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

### OTROS REQUISITOS

### GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

### INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

L A R G O			
Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)



Mayor  
Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec

**VIVO** PROTEGIDO BAJO  
EL AZUL DEL CIELO  
ULTRAFLEX

**LA CUBIERTA  
ECUATORIANA**



PRODIMÉXITO